

ALBA PLUS JACQUARD

• TEJIDO:

COMPOSICIÓN:	70% Algodón – 30% Poliéster
PESO:	180 gr/m ² (±5%) (sin recubrimiento)
	235 gr/m ² (±5%) (con recubrimiento)
TINTURA:	Con colorantes acordes al estándar REACH

• RECUBRIMIENTO:

PROCESO:	Rasqueta al aire – tres pasadas (Alba)
INCREMENTO DE PESO:	55 gr/m ² (±5%) - (Puede variar dependiendo de la estructura del tejido)
ACABADO:	Repelencia aceite – agua con fluorocarbono
	La solidez a la luz del artículo final no varía respecto al valor del artículo sin resinar.

• TEST DE REPELENCIA AL ACEITE: *Standard UNE-EN ISO 14419:2010*

INICIAL:	7 (escala 1 a 8)
TRAS 5 CICLOS DE LAVADO:	7 (escala 1 a 8)

• TEST DE REPELENCIA AGUA/ALCOHOL: *Standard Method 3M Test II*

INICIAL:	10 (escala 0 a 10)
TRAS 5 CICLOS DE LAVADO:	10 (escala 0 a 10)

• SPRAY TEST: *AATCC Test Method 22-2005*

VALOR:	90/100
--------	---------------

• CARACTERÍSTICAS:

- GRAN DURABILIDAD DEL ACABADO AL LAVADO.
- ALTA RESISTENCIA A LAS MANCHAS.
- FACILIDAD DE LIMPIEZA.

• MANTENIMIENTO:

- Limpiar con un paño húmedo y jabón neutro.
- Lavado en frío, máximo 30°C (Lavado doméstico con programa para ropa delicada)
- Tender en posición vertical.
- No utilizar secadora.
- No utilizar lejía.
- Planchar siempre por la parte posterior a 110°C después de lavar.
(este paso es de suma importancia para recuperar las propiedades antimancha)
- No admite limpieza en seco.

